



METAL-PROT

**SCHEDA
TECNICA**

- GRIGIA Serie 100

- ROSSA Serie 100

- ARANCIO Serie 100

(Cod. 302. ...)

Fondo grigio, arancio o rosso a rapida essiccazione, elevato potere coprente ed alto rendimento, essenziale per parti metalliche.

METAL PROT Serie 100 è di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, semilucido e si aggrappa molto bene al supporto.

Si usa come fondo per smalti tipo SEAGULL e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.



CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Semilucido.
COMPOSIZIONE	fosfati di zinco, biossido di titanio, resine alchidiche, cariche passivanti ed ossido di ferro
VISCOSITA' FORD 8 20°C	22 ±2 sec.
RESIDUO SECCO	84 ±2%

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: Asportare la ruggine presente mediante energica spazzolatura seguita da sgrassaggio del supporto prima dell'applicazione.

ESSICCAZIONE	All'aria, a seconda della temperatura dell'ambiente, dello spessore dello strato e della natura del diluente va fuori polvere in un'ora circa. Secca in superficie 4-6 ore. Dura in profondità 12-24 ore.
RESA	10-12 mq/litro circa se applicata a pennello, in dipendenza della preparazione del supporto. 11-13 mq/litro circa se applicata a spruzzo.
DILUIZIONE	A pennello, diluita con 5% circa di ACQUARAGIA(Cod.320.001). A spruzzo, diluita con 10 % circa di DILUENTE 910.
ATTREZZI	Pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,250 Litri; 0,500 Litri; 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

NON SOPPORTA SOVRASPRUZZATURA CON PRODOTTI NITRO.

N.B: PRODOTTO ESENTE DA PIOMBO.

Si sconsiglia di applicare METAL-PROT con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Nov.15; rev.: 02; Sbo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it