UMISTOP
(Cod. 404.101)

SCHEDA TECNICA

Primer murale per interno, impermeabilizzante.
Composto da leganti idraulici e gomme speciali, opportunamente plastificate. Costituisce una barriera molto efficace contro l'umidità' sia essa di risalita che migrante (ad esempio nelle strutture murali dell'edificio per pregresse rotture, poi risolte, di impianti di carico o scarico di acqua, o rotture di grondaie etc). Una volta asciutto è un efficace presidio contro la formazione delle tipiche macchie giallastre di sali veicolati dall'umidità ed impedisce la fuoriuscita delle "barbe" di salnitro. Essenziale per risanare ambienti resi malsani dall'eccesso di umidità.

CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Leganti organici ed inorganici a reticolazione silicea,plastificanti,extenders, pigmenti.
VISCOSITA'BROOKFIELD	5– 7.000 CPS
RESIDUO SECCO	76,2% circa
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PUNTO DI BIANCO	80 circa.
PVC	61%
SOLIDI IN VOLUME	52,3%
SOLIDI IN PESO	76,2%
VOC	350 g/l

SISTEMA APPLICATIVO:

SUPPORTI: Studiato per Intonaci civili nuovi o vecchi, intonaci minerali in genere, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Innanzitutto occorre procedere alla pulitura del muro da eventuali infestazioni di muffa e di salnitro o da vecchie vernici in via di distacco, operando con spazzole a setola dura. Se necessario rimuovere anche pezzi di intonaco minerale disomogeneo o poco adesso e operare un ripristino con adeguato materiale minerale(malta). In presenza di muffa, dopo la spazzolatura, trattare ripetutamente con CASATI RISANA (cod.129.001) e lasciare asciugare il muro.

APPLICAZIONE Applicare una mano di isolante ISOGEL (cod.409.001) diluito 1:1 con ACQUARAGIA (cod. 320.001). Diluire l'UMISTOP con il 5/10% di DILUENTE INODORO (cod.330.001) ed applicarne due mani a distanza di 24 ore operando a pennello, rullo o spruzzo come per una normale pittura murale.
Consigliamo di trattare con l'UMISTOP tutto l'ambiente da risanare, ma è indispensabile, volendo operare su una sola parete, trattarla interamente.
Si raccomanda di non usare UMISTOP con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

Supporti umidi infestati da muffe	Supporti umidi

FONDO	Verificare che il fondo minerale sia coeso, altrimenti ripristinare le malte. Applicare ripetutamente(al bisogno) CASATI RISANA (cod. 129.001),quindi ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001)	Verificare che il fondo minerale sia coeso altrimenti ripristinare le malte. Applicare ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001)
FINITURA	UMISTOP diluito 5/10% con dil. inodore (cod.330.001) **2 MANI**	UMISTOP diluito 5/10% 2con dil. inodore (cod.330.001) 2 MANI

ESSICCAZIONE	4 – 24 ore.
RESA	Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di usare un litro di UMISTOP ogni 2 mq.di superficie da verniciare
DILUIZIONE	5-10 % con diluente inodoro.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

COLORE: BIANCO OPACO
CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 litri e 2,5 litri.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

UMISTOP non si stacca dal muro neppure se sottoposto ad una contropressione capillare di 2,5-3 mt di colonna d'acqua (0,3 atm) o investita da un getto d'acqua alla velocità di 160 km/ora, con una portata di 300 litri ora(prova "uragano") per un periodo di 8 ore. Non dà luogo ad assorbimento di acqua né a vescicatura o sfogliamento. Il prodotto si presenta come una pasta morbida e bianca, leggermente tixotropica.
Si usa per superfici murali interne soggette ad umidità, riscontrabili in scantinati, bassifondi, seminterrati, stanze umide, capannoni industriali, lavanderie, cucine di comunità, ecc.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI:
SICUREZZA:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Set. 15; rev.: 04; Am/gm - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it