SCHEDA TECNICA

CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

(Cod. 470.001)

Consolidante idrorepellente all'acqua. Incolore. A base di polisilossanici adatto sia per uso esterno che interno.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Trasparente.
COMPOSIZIONE	Resine acriliche e silossaniche.
VISCOSITA' FORD 4 20°C	13±2 sec
RESIDUO SECCO	32±5%
BRILLANTEZZA	Lucido.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: E' il prodotto ideale per la protezione di tutti i tipi di pietra. E' particolarmente indicato per facciate in pietra leccese, carparo, supporti porosi tendenti alla sfarinatura e tufi in genere.
CONSOLIDANTE ALL'ACQUA conferisce al supporto un'ottima resistenza alla pioggia battente evitando che accumuli di umidità o di infiltrazioni disgreghino le superfici trattate. Dà al supporto un effetto bagnato e un'azione antispolvero. Ravviva leggermente i colori originali del supporto.
PREPARAZIONE SUPPORTI: CONSOLIDANTE ALL'ACQUA direttamente sul supporto previa spazzolatura e pulizia del supporto minerale al fine di eliminare sporco, unto e polvere.
L'applicazione a pennello è comunque consigliata perché sviluppa al massimo le prestazioni del CONSOLIDANTE ALL'ACQUA prodotto permettendo una buona penetrazione nei pori del supporto***. Applicare 2 mani intervallando di 12 ore.***

ESSICCAZIONE	A 20 °C e umidità < 50%: fuori polvere dopo 1 ora, secco in profondità dopo 48 ore.
RESA PER MANO	2-3 mq/lt per i supporti più porosi; 6-8 mq/lt per quelli lisci e poco assorbenti.
DILUIZIONE	Da pronto all'uso a 15 % d'acqua per l'applicazione a spruzzo.
ATTREZZI	Pennello, rullo o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE: Trasparente.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 5 Litri; 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mag. 12; rev.: 02; Am/g

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it