

(Cod.430...)

## HYDROFINISH LUCIDO

Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto lucido caratterizzato da un ottimo punto di brillantezza, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002; è l'ideale quindi per applicazioni presso scuole, asili, ospedali ecc..



**HYDROFINISH  
LUCIDO**

### DESCRIZIONE PRODOTTO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>CAMPO D'APPLICAZIONE</b> | Smalto murale acrilico all'acqua "Lucido" per interno, adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a basso impatto ambientale, auto dilatante ed antigraffio. "HYDROFINISH LUCIDO" è caratterizzato da un'ottima lavabilità ed un'alta resistenza al lavaggio ed alle abrasioni, all'ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all'uso in ambienti poco chiusi e poco aerati. |
| <b>PROPRIETA'</b>           | Esente da solventi.<br>Aspetto Lucido.<br>Inodoro.<br>Buona resistenza al lavaggio.<br>Ottima lavabilità.<br>Bassa presa di sporco.<br>Antigraffio.<br>Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.   |
| <b>COLORE</b>               | Disponibile nel colore Bianco.  |
| <b>PESO SPECIFICO</b>       | 1,340 Kg/l.   |
| <b>LEGANTE</b>              | Emulsione di un copolimero acrilico.  |
| <b>SOSTANZE CONTENUTE</b>   | Emulsione di un copolimero acrilico, cere, silici e biossido di titanio.  |
| <b>DATI TECNICI</b>         | Viscosità Ford: F8 15 ± 2 sec.<br>Residuo Secco: 53 ± 2%.<br>Punto di bianco: 92 circa.<br>Cessione di Odore: ≤ 1 (Appendice A - UNI 11021:2002).<br>Presa di Sporco: ΔL≤3 (UNI 10792 - UNI 11021:2002).<br>Resistenza alla muffa: ≤ 1 (Appendice C - UNI 11021:2002).<br>Resistenza al Lavaggio: > 5000 cicli (UNI 10560).<br>Permeabilità al Vapore Acqueo: 1,8 m (limite MAX 2 m).<br>Brillantezza: 80 Gloss.  |

### FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>REQUISITI GENERALI</b> | È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "HYDROFINISH LUCIDO" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare "HYDROFINISH LUCIDO", procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), |
|---------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | sporco, unto e grasso. In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con "RISANA" (Cod.129.001). Stuccare eventuali fori o crepe con "VEROSTUCCO" (Cod.111.101) o con malta di cemento, isolare quindi il fondo con "UNIVERSAL FIX" (Cod.149.001) diluito 1:1 con acqua. Su intonaci nuovi e ben asciutti l'applicazione può avvenire senza alcuna preparazione particolare. Si consiglia comunque l'applicazione a pennello di una mano di fondo con "UNIVERSAL FIX" (Cod.149.001) diluito 1:1 con acqua in modo da ridurre al minimo l'assorbimento e ottenere una finitura omogenea e satinata già alla prima applicazione dello smalto. |
|--|---|

| <b>LAVORAZIONE</b>                |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>METODO APPLICATIVO</b>         | Per ottenere un buon risultato sia a pennello, a rullo, a spruzzo (anche airless) o con tampone millerighe applicare due mani a stesura incrociata. Diluire con acqua di rete in ragione del 10% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 12 ore tra una mano e l'altra. Il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di 24 ore in condizioni ambientali ottimali. |
| <b>SPRUZZO AIRLESS</b>            | Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo "HYDROFINISH LUCIDO" in ragione del 10-15% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio.  |
| <b>TEMPERATURA IN LAVORAZIONE</b> | Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C. Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.   |
| <b>CONSUMO</b>                    | 13/15 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).  |
| <b>DILUIZIONE</b>                 | 10 - 15% secondo le esigenze con acqua di rete.  |
| <b>ESSICCAZIONE</b>               | Al tatto dopo 1 - 2 ore.<br>Essiccazione in profondità dopo 24 ore.<br>Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).  |
| <b>PULIZIA DEGLI ARNESI</b>       | Subito dopo l'uso con acqua.   |
| <b>MAGAZZINAGGIO</b>              | Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica il periodo di produzione. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi.  |

| <b>INFORMAZIONI</b>          |   |
|------------------------------|---|
| <b>CONFEZIONAMENTO</b>       | Confezioni da 1,250 Litri. (scatole da 6 pezzi)<br>Confezioni da 5 Litri.<br>Confezioni da 10 Litri.<br>Pallet da 48 pezzi.   |
| <b>COV</b>                   | Pitture opache per pareti e soffitti interni:<br>Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l.<br>Questo prodotto contiene al massimo < 30g/l di COV.   |
| <b>CONSIGLI DI SICUREZZA</b> | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi e viso. <b>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:</b> sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. <b>IN CASO DI INGESTIONE:</b> Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.<br>Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H- isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. |
| <b>SMALTIMENTO</b>           | Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.  |
| <b>ASSISTENZA TECNICA</b>    | Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite il sito <a href="http://www.casati.it/contatti">www.casati.it/contatti</a> o al numero di telefono +39 045 550 244.   |

## REVISIONE: 03/2017

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.