# IMPREGNANTE INDUSTRIALE

**(Cod. 711. ...)**

**SCHEDA TECNICA**

Impregnante all'acqua per legno ad uso soprattutto industriale per la facilità di applicazione. Può essere, a seconda del tipo di supporto, impiegato tal quale o diluito con acqua di rete fino al 25 %.
Su qualsiasi tipo di legno non trattato con altri prodotti vernicianti. L'uso di questo prodotto è consigliato prevalentemente per interni ove si voglia usare vernici esenti da solventi alifatici o aromatici, e comunque assicurare una buona protezione ai supporti legnosi. E' indicato anche per applicazioni all'esterno; resistente ai raggi U.V.

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| **ASPETTO** | Satinato. |
| **COMPOSIZIONE** | Resine acriliche pregiate in emulsione, cere di varia natura. |
| **VISCOSITA' FORD 4 20°C** | 20 ±2 sec. |
| **RESIDUO SECCO** | 18 % |

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** Su qualsiasi tipo di legno o truciolato legnoso non trattati con altri prodotti vernicianti.
Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento.
**Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.**

**PREPARAZIONE SUPPORTI**: Pulire perfettamente i supporti da trattare e, dove siano presenti irregolarità di superficie, procedere a carteggiatura prima dell'applicazione. Si raccomanda altresì la rimozione di macchie di unto, grasso o sostanze oleose con solventi o detergenti appropriati. Applicare il prodotto solamente su supporti accuratamente preparati e perfettamente asciutti. Diluire il prodotto con acqua fino al 25 % in funzione dell'assorbimento del supporto e dell'applicazione. Il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo, come mano a finire o a più mani. Se si applicano più mani, attendere tra la prima e la seconda almeno 12 ore.
NB: Se si applicano più mani del prodotto in tinta, ogni ulteriore applicazione contribuisce a rinforzare la tinta.

| | |
|---|---|
| **ESSICCAZIONE** | Fuori polvere in 3 ore, reticolato in profondità dopo 48 ore. |
| **RESA** | 13 mq/l(varia a seconda dell'assorbimento del supporto). |
| **DILUIZIONE** | A seconda del metodo di applicazione da pronto all'uso a diluibile fino ad un MAX di 25% in volume di acqua. |
| **ATTREZZI** | Pennello, rullo, spruzzo (anche airless). |
| **STOCCAGGIO** | Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C. |

## COLORE
Trasparente o in tinta.

## CONFEZIONI DISPONIBILI: 14 Litri.

## NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare IMPREGNANTE INDUSTRIALE con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

**SICUREZZA:** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Feb. 14; rev.: 01; Am/g - ITA

**Colorificio A. & B. CASATI Spa**
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it