

(Cod.623.00P)

INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO

Fondo leggermente ruvido particolarmente interessante per uniformare e rendere omogenee le superfici irregolari.

Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.
 Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.



**INTONACO RASANTE
 BASE P RUVIDO**

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Fondo ruvido a base di resine copolimeriche di pregio e materiali inerti selezionati. Ideale per regolarizzare superfici disomogenee interne ed esterne da rifinire successivamente con idropitture tradizionali, decorative o a spessore. Ha ottimo potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale pulita ed asciutta. La peculiarità di creare una superficie rugosa ad imitazione dell'effetto "a civile" lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso e su superfici in genere lisce a base gesso o calce. Può essere impiegato ugualmente all'esterno su manufatti in cemento o calcestruzzo. "INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO" può essere utilizzato per uniformare superfici cavillate oltre che a rappresentare un fondo ideale per finiture ad effetto antichizzante.

PROPRIETA'

Esente da solventi.
 Aspetto opaco.
 Buona traspirabilità.
 Elevata permeabilità al vapore acqueo.
 Buona resistenza agli alcali.
 Ottimo potere riempitivo.
 Elevata copertura.
 Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.

COLORE

Colorabile con Sistema Tintometrico CASATI EVOLUTION nella Base P. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,640 Kg/l.

LEGANTE

Polimeri acrilici.

SOSTANZE CONTENUTE

Resine acriliche in emulsione, cariche ed extenders selezionati.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 40.000 – 45.000 CPS.
 Residuo secco: 65 ± 5 %.
 Resistenza al lavaggio: > 5000 cicli di spazzolatura.
 Punto di bianco: 75 circa.
 Permeabilità al vapore acqueo: (Sd: 0,0246 m a 695 micron; mu: Sd/S= 35).

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti; in presenza di muffe, alghe o muschi trattare con "CASATI RISANA" (Cod.129.001). In presenza di forte umidità è consigliato additivare "INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO" con "ADDISAN PER ESTERNI" (Cod.276.000) o con "ADDISAN PER INTERNI" (Cod.256.000) a seconda che si debba utilizzare per uso interno od esterno. La peculiarità di creare una superficie ruvida lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso. Può essere impiegato anche all'esterno per conferire un aspetto ruvido ai manufatti in cemento o calcestruzzo.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 20-30% in volume. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 12 ore.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	4-7 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	20% - 30% con acqua di rete.
ESSICCAZIONE	12 ore fuori polvere. Perfettamente asciutto dopo 24 ore.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con l'acqua.
MAGAZZINAGGIO	Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica il periodo di produzione che identifica il periodo di produzione. Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 5 Litri. Confezioni da 14 Litri. Pallet da 33 pezzi.
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 40,00. - Diluito con 20,00% ACQUA.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 04/2018

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.