COLORIFICIO CASATI S.p.A.
via Valpantena, 59/B
37142 Poiano · Verona, Italia
t +39 045 550 244 · f +39 045 550 884
w casati.it · e casati@casati.it
Cod. Fisc./ P. IVA 00222520231

SCHEDA TECNICA

(Cod.3852707315)

VERNICE AL CLOROCAUCCIU'

Prodotto studiato per la pitturazione di piscine e campi da tennis, caratterizzato da una spiccata resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, grande potere adesivo al supporto, ottima copertura e conserva a lungo, inalterata, la sua brillantezza. Essicca rapidamente.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Vernice studiata per la pitturazione di piscine e campi da tennis. Per le sue caratteristiche chimico-fisiche, il prodotto è indicato anche per supporti in cemento e fibrocemento in quanto lega superficialmente le particelle non consolidate del supporto minerale impedendone lo spolveramento.
PROPRIETA'	Aspetto semilucido. Ottima copertura. Buona elasticità. Elevato potere riempitivo. Buona resistenza agli alcali. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
COLORE	Disponibile nei colori: - Azzurro.
PESO SPECIFICO	1,100 Kg/l.
LEGANTE	Resine acriliche e clorocaucciù..
SOSTANZE CONTENUTE	Cere, cariche selezionate, biossido di titanio, speciali resine acriliche.
DATI TECNICI	Residuo secco: 60 ± 5 %. Viscosità Ford a 20°C: F8 18 ± 2 sec. Brillantezza: 85 gloss.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Pulire accuratamente il supporto minerale da polvere e impurità untuose (olii) per favorire un buon aggrappaggio del prodotto. Al fine di ottenere un buon lavoro occorre che la superficie su cui va applicata sia ben asciutta e pulita. Su superfici cementizie: l'aggrappaggio non è eccezionale su superfici vetrificate come l'elicotterato, si rende quindi indispensabile la pallinatura o un'energica spazzolatura prima dell'applicazione in modo da migliorare l'ancoraggio del prodotto Se il supporto cementizio è nuovo, è indispensabile aspettare la totale stabilizzazione delle malte prima di applicare questo prodotto (2 mesi per impasti sabbia-cemento, 3 mesi per quelli a base di sabbia, cemento e calce) in modo da garantire un buon aggrappaggio della vernice al supporto.

LAVORAZIONE	
METODO APPLICATIVO	Per ottenere una buona applicazione a pennello, diluire la prima mano con DILUENTE 910 (3852913100) dal 5 al 10 % circa, affinché il prodotto penetri adeguatamente nel supporto minerale. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Nel rispetto della resa del prodotto non stendere mai più di 150 microns ad umido onde evitare problemi di essiccazione e di formazione di bolle in fase di evaporazione del solvente. Aspettare la completa asciugatura e applicare le mani a finire. L'APPLICAZIONE NON VA MAI ESEGUITA SOTTO FORTE INSOLAZIONE (IRRAGGIAMENTO DIRETTO DEL SOLE) E LA VERNICE DEVE ESSERE PROTETTA DALLA LUCE DIRETTA FINO AL MOMENTO DEL SUO COMPLETO ESSICCAMENTO. SI SCONSIGLIA INOLTRE DI APPLICARE A TEMPERATURE SUPERIORI AI 25°C. Per l'applicazione su supporti in cemento e fibrocemento, diluire il prodotto con DILUENTE 910 (3852913100) in ragione del 30-50 % per quanto riguarda la prima mano per migliorare la penetrazione del prodotto nel supporto; per una ulteriore mano di finitura, quando necessaria, diluire il prodotto come sopra descritto a seconda dei metodi di applicazione.
SPRUZZO AIRLESS	Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo VERNICE AL CLOROCAUCCIU' in ragione del 5-15% con DILUENTE 910 (3852913100) e regolando opportunamente la pressione di esercizio. Durante l'applicazione proteggere le vie respiratore con adeguate mascherine.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 25°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	6-7 mq/lt con una mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	-Per l'applicazione a spruzzo diluire con il 10-15 % di DILUENTE 910 (3852913100); -Per l'applicazione a pennello va leggermente diluita con il 5-10 % circa di DILUENTE 910 (3852913100); -Per l'applicazione su supporti in cemento e fibrocemento, diluire il prodotto con DILUENTE 910 (3852913100) in ragione del 30-50 % per quanto riguarda la prima; per le mani a finire, diluire il prodotto come sopra descritto a seconda dei metodi di applicazione.
ESSICCAZIONE	All'aria, fuori polvere in 10-20 minuti. Calpestabile dopo 24 ore. Dopo l'essiccazione, aspettare almeno 10 giorni prima di riempire la piscina con acqua. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con solvente.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 2,5 Litri. (solo per la tinta Azzurro) Confezioni da 10 Litri.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

	Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 06/2023

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.