



EUROQUARZ

(Cod. 573. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

Idropittura lavabile formulata con resine **stirolo-acriliche**, quarziti finissime e pigmenti selezionati. La superficie si presenta, al tatto, ruvida ma molto uniforme. L'applicazione di EUROQUARZ è consigliata su facciate con l'impiego di tinte pastello o medie, possibilmente formulate con coloranti a base ossidi. Ha doti di impermeabilità all'acqua, durata nel tempo e buona traspirabilità.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Resine stirolo-acriliche in emulsione, extender, quarziti finissime, cariche e pigmenti.
VISCOSITA' BROOKFIELD	35.000 CPS
RESIDUO SECCO	62±2%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Buona.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PUNTO DI BIANCO	82 circa.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI:

Studiato per Intonaci e supporti minerali in genere.

E' sconsigliato applicare EUROQUARZ con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 70% per non compromettere la reticolazione del polimero veicolante.

Prima di procedere con l'applicazione verificare che il supporto non sia gelato.

A stesura avvenuta, proteggere le superfici tinteggiate sia dal sole battente che dal vento e preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare EUROQUARZ, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

E' consigliato additivare il prodotto con ADDISAN PER ESTERNO (cod. 276.000).

Ha un buon potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale pulita ed asciutta.

Si raccomanda di non usare EUROQUARZ in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con ISO GEL (cod. 409.001) Diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) 1 MANO + HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) 1 MANO	ISO GEL (cod. 409.001) Diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) 1 MANO + HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) 1 MANO	HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) 1 MANO
FINITURA	EUROQUARZ 2 MANI	EUROQUARZ 2 MANI	EUROQUARZ 2 MANI

ESSICCAZIONE	12 ore asciutto in profondità; 48 perfettamente lavabile.
RESA	Con una latta da 14 Litri si coprono circa 60 mq. a due mani (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	10% - 20 % con acqua di rete.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

COLORE

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico

CASATI® COLOR

nelle Basi P e D.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 5 Litri; 14 Litri.


NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dic. 14; rev.: 02; SBo/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it