



# STUCCO PER RASARE

(Cod. 121.101)

**SCHEDA  
TECNICA**

Stucco in pasta per legno e muro a base di resine viniliche pronto all'impiego per interno. Ottimo per rasature ad alto spessore è facilmente livellabile. E' un prodotto essiccante che non si ritira, non screpola e non ingiallisce. Solido ancoraggio su qualsiasi sottofondo. Scorrevolezza nella stesura ed assenza totale di strappi durante l'applicazione. Adatto per applicatori professionali.



## CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Pasta Cremosa.
COMPOSIZIONE	resine viniliche e solventi.
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PESO SPECIFICO	1,50(1 lt. = kg. 1,50).

## SISTEMA APPLICATIVO:

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** Si consiglia di applicare uno spessore di massimo 3 mm per passaggio.

### Per Legno:

serve per livellare le imperfezioni del legno. Assicurarsi che il legno sia ben pulito e soprattutto asciutto. Spalmare con spatola di acciaio flessibile le parti interessate, dopo un'ora e trenta minuti dall'applicazione è pronto per la levigatura mediante carta abrasiva fine. Prima di applicare lo smalto di finitura bisogna pulire per togliere dalla superficie ogni traccia di polvere.

### Per Muro:

serve per la stuccatura e la rasatura dei muri. Si applica con spatola di acciaio flessibile spalmando le parti interessate, dopo 1 ora e 30 min. dall'applicazione è pronto per la levigatura mediante carta abrasiva fine. Permette di ottenere superfici speculari atte a ricevere tinteggiature e rivestimenti murali in genere. Applicare una mano di fissativo come l'UNIVERSAL FIX (cod.:149.001) diluito 1 a 1 con acqua su tutta la parte stuccata per rendere più omogeneo l'assorbimento del colore.

ESSICCAZIONE	1 ora e 30 min. circa (in funzione dello spessore).
RESA	1,2 Kg. /mq. Per mm. ½ di spessore.
DILUIZIONE	pronto all'uso.
CARTEGGIATURA	Consigliato l'utilizzo di carta abrasiva con grana 150 o 180.
ATTREZZI	spatola di acciaio flessibile.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

## COLORE:

Bianco ad essiccazione avvenuta.

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** kg. 5; kg. 20

### **NOTE E AVVERTENZE GENERALI**

Si sconsiglia di applicare STUCCO PER RASARE con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione.

### **SICUREZZA:**

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar. 15; rev.: 01; Sbo/Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

[www.casati.it](http://www.casati.it) [casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)